



Käsittelyohjeet Ottossonin pellavaöljysuovalle

Suopakuurattujen pintojen huoltokäsittely

Suopakuurattujen pintojen huoltokäsittelyssä pesuliuokseen lisätään kylmään / haaleaan veteen n. 5 % suopaa (0,5 dl suopaa / 1 litra vettä). Mikäli pinta on alttiina suuremmille rasituksille, voidaan suovan määrää lisätä. Kuuraus tehdään puun syiden suuntaisesti.

Uusi puupinta

Kostuettu puupinta kuurataan suopaliuksella, jossa 20 % suopaa ja 80 % kylmää / haaleaa vettä. Jälkihuuhtelu tehdään kylmällä / haalealla vedellä, ja pyyhitään kuivaksi rievulla. Käsittely toistetaan vähintään kolme kertaa. Suopapitoisuutta alennetaan jokaisella seuraavalla kerralla. Huoltokäsittelyssä käytetään suopaliuosta, jossa 1 osa suopaa ja 16 osaa vettä (n. 2 dl suopaa vesilitrassa). Vähäisesti likaantuneilla pinnoilla käydytetään seosta, jossa n. 0,5 dl suopaa vesilitrassa.

Vanhat puupinnat

Lisää 10-20 % suopaa ämpärilliseen kylmää / haaleaa vettä. Kastele pestävä pinta kylmällä vedellä, ja kuuraa sitten suopaliuksella. Kohdissa, joissa pinta on hyvin likainen, voidaan suopaa lisätä. Älä anna suovan kuivua pinnalle, sillä se voi aiheuttaa pinnan laikkuutta. Huuhtele pinta kylmällä vedelle. Poista pesuvesi märkäimurilla tai rievulla. Toista pesukäsittely kunnes pesuvesi on puhdasta.

Maalinpoisto pellavaöljysuovalla

Maalikerrokset pellavaöljymaalilla maalatuilta pinnoilta voi poistaa pellavaöljysuovalla. Irtokappaleet (esim. ikkunoiden ja ovien helat) upotetaan ohentamattomaan pellavaöljysuopaan pariin päiväksi, jonka jälkeen ne pestään / pyyhitään puhtaaksi. Suurempien pintojen maalinpoisto voidaan tehdä pellavaöljysuovalla seuraavasti: Levitä tasainen kerros pellavaöljysuopaa pinnalle, ja peitä muovikalvolla jotta suopa ei pääse kuivumaan, ja anna vaikuttaa pari päivää. Puhdista tämän jälkeen pinnat vedellä. Tuoreet pellavaöljymaalitahrat saa useimmiten pois, kun niille heti hierotaan pellavaöljysuopaa, ja laitetaan veteen likoamaan. Suopaa voi hyvin käyttää myös pesukoneessa. Voi mennä pidempään ennen kuin läpeensä maalin tahrima kangas saadaan puhtaaksi, mutta se on yleensä mahdollista.

Vihje!

Saimme vihjeen taksi-autoilijalta, joka keroi että paras likaisten nahkaistuinten puhdistusaine on pellavaöljysuopa. Tee liuos, jossa 1 osa suopaa ja 8 osaa vettä. Liuos levitetään suhkepullolla käsiteltävälle pinnalle, ja pyyhitään pois rievulla. Kun pinta on puhdas, annetaan sen kuivua.



Behandling med Ottossons linoljesåpa

Underhåll av såpskurade ytor

På såpskurat underlag som skall underhållas kan man använda ca 5 % såpa (0,5 dl såpa per liter vatten) i en hink med kallt / ljummet vatten. Är ytan utsatt för starkt slitage kan man öka mängden såpa i vatten. Skura i träets fiberriktning och skölj.

Nytt trä

En lösning som innehåller 20 % såpa och 80 % kallt / ljummet vatten skuras på fuktat trä. Efterskölj med rent kallt / ljummet vatten och eftertorka sedan med torr trasa. Upprepa behandlingen minst tre gånger. Använd mindre mängd såpa varje gång. Som underhållsrengöring görs en lösning på 1 del såpa och 16 delar vatten (ca. 2 dl såpa per liter vatten). Vid rengöring av lätt smutsad yta används ca. 0,5 dl såpa per liter vatten.

Gammalt trä

Blanda 10-20 % såpa i en hink med kallt / ljummet vatten. Vät golvet med kallt vatten och skura sedan med såplösningen. På ställen där golvet är kraftigt nedsmutsat kan man tillsätta mera såpa. Låt inte ren såpa torka upp fläckvis på golvet då det kan ge ett fläckigt utseende. Efterskölj efter skurning med rent vatten. Sug upp smutsvatten med slamsug anpassad för vattenuppsugning eller torka upp med trasa. Upprepa tills tvättvattnet är rent.

Färgborttagning med såpa

En yta som är täckt / delvis täckt av linoljefärg kan rengöras med linoljesåpa.

Lägg ett linoljefärgsmålat beslag i oförtunnad linoljesåpa. Efter ett par dagar kan beslaget tas upp och tvättas / torkas rent.

Vid färgborttagning på annan linoljefärgsmålad yta kan utspädd linoljesåpa med fördel strykas ut i ett jämnt lager. Täck därefter ytan med plastfilm för att såpan inte torkar ut, och låt såpan verka i ett par dagar. Rengör sedan ytan med vatten.

Kläder som får linoljefärg på sig kan ofta räddas om man direkt efter stryker linoljesåpa på färgläcken och lägger plagget i blöt. Det går bra att använda såpa vid tvätt i tvättmaskin. Det kan ta tid att få rent ett av färg genomdrängkt tyg, med det är ofta görbart!

Tips!

Vi fick ett tips från en taxichaufför som berättade att det bästa medlet att rengöra smutsiga lädersäten med är 1 del linoljesåpa blandat med 8 delar vatten. Lösningen duschas med blomspruta och torkas av med trasa. När ytan är rent får den självtorka.